SANTANA TEXTILES

DENIM LÍDER EM QUALIDADE



Edição 06

Denim Líder em Qualidade

Denim Líder en Calidad

Do espírito empreendedor de um homem sempre à frente do seu tempo, em 1963, a Santana Textiles iniciou sua trajetória no universo têxtil, a partir da fabricação de redes de dormir.

Em 1995, a Fiação Santana, fundada no começo da década de 80 e pioneira no processo de fabricação de denim com fio open-end no Brasil, se verticaliza com o início da fabricação de denim, tecido utilizado para a criação de peças jeans.

Investimento em tecnologia, maquinário de ponta, controle rígido dos processos, etapa a etapa, e responsabilidade ambiental são alguns dos diferenciais do denim líder em qualidade, o denim da Santana Textiles.

SANTANA TEXTILES
DENIM LÍDER EM QUALIDADE



Del espíritu emprendedor de un hombre siempre adelante de su tiempo, en 1963, Santana Textiles inició su trayectoria en el universo textil, a partir de la fabricación de hamacas.

En 1995, Fiación Santana, fundada en el comienzo de la década de los ochenta y pionera en el proceso de fabricación de denim con hilo open-end en Brasil, se verticaliza con el inicio de la fabricación de denim, tejido utilizado para la creación de piezas jeans.

Inversión en tecnología, maquinaria de punta, control rígido de los procesos, etapa a etapa, y responsabilidad ambiental son algunas de las diferencias del denim líder en calidad, el denim de la Santana Textiles

Sustentabilidad
En forma de Denim

Susten-tabilidade

Em Forma de Denim

Água
Agua

Através do controle de processos e reuso deste recurso natural, a cada ano são economizados mais de 40 milhões de litros de água. Além de 100% de aproveitamento da água no processo de osmose reversa.

A través de controles de procesos y la reutilización éste recurso natural, cada año se ahorran más 40 millones de litros de agua. Además se aprovecha el 100% del agua en el proceso de ósmosis inversa.

E.T.E.
E.T.E.

Por meio de processos de tratamento de efluentes com excelência, devolvemos a água com nível máximo de qualidade para as respectivas companhias de água e esgoto do estado onde está localizada cada unidade.

Por medio de excelentes procesos de tratamientos de efluentes, devolvemos agua con el nivel máximo de Calidad a las respectivas empresas de agua y alcantarillado del estado donde se sitúa cada unidad de producción.

Biomassa
Biomassa

Mais de 12 mil toneladas de gases compensados é o resultado da substituição do combustível fóssil por biomassa (lenha de manejo florestal e casca de castanha de caju) na geração de vapor utilizado no processo produtivo.

Más 12.000 toneladas de gas compensados es el resultado de la sustitución de combustible fósil por biomasa (leña de madera forestal y cáscara de castaña de Caju) para la generación vapor utilizado en el proceso productivo.

Nossos Selos

Nuestros Sellos

Somos membros dos seguintes programas:

Somos miembros de los siguientes programas:

Better Cotton Initiative é uma organização internacional que visa garantir um futuro mais sustentável para o setor de produção de algodão.

Better Cotton Initiative, es una organización internacional que tiene como objetivo garantizar un futuro más sustentable para el sector de la producción de algodón.

O programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR) é a síntese da união dos cotonicultores brasileiros em prol das boas práticas sociais, ambientais e econômicas na produção de algodão.

El programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR) que es la síntesis de la unión de algodoneros brasileños en pro de las buenas prácticas sociales, ambientales y económicas para la producción de algodón.

Sou de Algodão é o movimento criado pela ABRAPA para incentivar o uso do algodão, uma fibra natural e sustentável tão essencial em toda a cadeia têxtil, preservando o meio ambiente e respeitando o trabalhador.

Sou de Algodão, es un movimiento creado por ABRAPA que busca incentivar el uso del algodón, una fibra natural y sustentable tan esencial en toda la cadena textil, preservando el medio ambiente y respetando al trabajador.

Gateway ZDHC é uma plataforma que tem como objetivo implementar o zero descarte de substâncias nocivas ou perigosas da cadeia têxtil.

Gateway ZDHC es una plataforma que tiene como objetivo implementar la eliminación cero de sustancias nocivas o peligros de la cadena textil.

Sustentare

Sustentare



Vestido · Vestido

Cancun e

Grace Dark

SANTORINI
8 oz



Construção | Construcción: 2X1
Largura | Ancho:1,48 m
Cor | Color: Baby Blue
Composição | Composición:
83% CO 15% PES 2% PUE
Stretch | Lavado: 37%

CANCUN SKY
8,5 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho:1,50 m
Cor | Color:Baby Blue
Composição | Composición:
82% CO 16% PES 2% PUE
Stretch | Lavado: 32%


CANCUN
8,5 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,51 m
Cor | Color: Baby Blue
Composição | Composición:
82% CO 16% PES 2% PUE
Stretch | Lavado: 32%

PRESENCE BABY BLUE
8,5 oz

NEW



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,58 m
Cor | Color: Baby Blue
Composição | Composición:
98% CO 2% PES
Stretch | Lavado: 43%

MATRIX BABY BLUE
9,5 oz




Construção: | Construcción: 3X1
Largura: | Ancho: 1,60 m
Cor | Color: Baby Blue
Composição: | Composición:
98% CO 2% PUE
Stretch | Lavado: 36%

GRACE SKY
9,5 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,50 m
Cor | Color: Baby Blue
Composição | Composición:
72% CO 27% PES 1% PUE
Stretch | Lavado: 30%

GRACE
9,5 oz



Construção: | Construcción: 3X1
Largura: | Ancho: 1,50 m
Cor | Color: Baby Blue
Composição: | Composición:
72% CO 27% PES 1% PUE
Stretch | Lavado: 30%

NEW


VENTURA BABY BLUE
8,5 oz



Construção | Construcción: Cetim
Largura | Ancho: 1,50 m
Cor | Color: Baby Blue
Composição | Composición:
81% CO 18% PES 1% PUE
Stretch | Lavado: 43%


PRESENCE BABY ROYAL 8,5 oz

NEW



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,58 m
Cor | Color: Royal
Composição | Composición:
99% CO 1% PUE
Stretch | Lavado: 38%


GRACE DARK 9,5 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,50 m
Cor | Color: Baby Blue
Composição | Composición:
72% CO 27% PES 1% PUE
Stretch | Lavado: 34%

VENTURA SHADE 8,5 oz

NEW



Construção | Construcción: Cetim
Largura | Ancho: 1,50 m
Cor | Color: Especial
Composição | Composición:
81% CO 18% PES 1% PUE
Stretch | Lavado: 44%

KRATOS SKY 9,2 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,70 m
Cor | Color: Baby Blue
Composição | Composición:
100% CO

ARUBA SKY
10 oz




Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,71 m
Cor | Color: Baby Blue
Composição | Composición:
100% CO

ARUBA
10 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,71 m
Cor| Ancho: Baby Blue
Composição | Composición:
100% CO

ARUBA ROYAL
10 oz




Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,69 m
Cor| Ancho: Royal
Composição | Composición:
100% CO

TULUM SKY
11 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,72 m
Cor| Ancho: Baby Blue
Composição | Composición:
100% CO

BAHAMAS
12 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho:1,72 m
Cor| Ancho: Baby Blue
Composição | Composición:
100% CO

A linha Sustentare é composta por artigos que tiveram a **redução de até 90% do corante índigo**. Essa ação promove a **diminuição de 50% de água** durante o fluxo produtivo, bem como a diminuição do tempo nos processos industriais. Além disso, possuem facilidade nos beneficiamentos, reduzindo tempo de máquina, de energia, de consumo de água e de produtos químicos; **alcançando efeitos mais claros com maior facilidade**.
A geração de resíduos na Estação de Tratamento de Efluentes também é otimizada e facilitada pela iniciativa.

La línea Sustentare es compuesta por artículos que tuvieron reducción de hasta el 90% del colorante índigo. Esa acción promueve la disminución del 50% de agua durante el flujo productivo, así como la disminución del tiempo en los procesos industriales.
Además de eso, poseen facilidad en los beneficiamientos, reduciendo tiempo de máquina, de energía, de consumo de agua y productos químicos; alcanzando efectos más claros con mayor facilidad.
La generación de residuos en la Estación de Tratamiento de Efluentes también es optimizada y facilitada por la iniciativa.

TABELA DE TECIDOS SUSTENTARE

TABLA DE TEJIDOS SUSTENTARE

TECIDO TEJIDO	GRAMATURA PESO (Oz/Jd²)	CONSTRUÇÃO CONSTRUCCIóN	LARGURA ANCHO (m)	GRUPO DE COR GRUPO DE COLOR	COMPOSIÇÃO COMPOSICIó N	ENCOLHIMENTO / ENCOGIMIENTO %				STRETCH STRETCH
						LAVAGEM INDUSTRIAL VARIAÇÃO VARIACIóN DE LAVADO INDUSTRIAL +- 3%				LAVAGEM STONE LAVADO CON PIEDRA
						AMACIADO SUAVIZADO		STONE STONEWASH		MÉDIA MEDIA (%)
						URDUME URDIMBRE	TRAMA TRAMA	URDUME URDIMBRE	TRAMA TRAMA	VARIAÇÃO VARIACIóN +- 5%
Aruba	10,0	3x1	1,71	Baby Blue	100% Algodão 100% Algodón	-2,0	-1,0	-4,0	-2,0	-
Aruba Sky	10,0	3x1	1,71	Baby Blue	100% Algodão 100% Algodón	-2,0	-1,0	-4,0	-2,0	-
Aruba Royal	10,0	3x1	1,69	Baby Blue	100% Algodão 100% Algodón	-2,0	0,0	-4,0	-2,0	-
Bahamas	12,0	3x1	1,72	Baby Blue	100% Algodão 100% Algodón	-2,0	-1,0	-4,0	-2,0	-
Cancun	8,5	3x1	1,51	Baby Blue	82% Algodão 16% Poliéster 2% Elastano 82% Algodón 16% Poliester 2% Elastano	-2,0	-4,0	-4,0	-6,0	32
Cancun Sky	8,5	3x1	1,50	Baby Blue	82% Algodão 16% Poliéster 2% Elastano 82% Algodón 16% Poliester 2% Elastano	-2,0	-4,0	-4,0	-6,0	32
Grace	9,5	3x1	1,50	Baby Blue	72% Algodão 27% Poliéster 1% Elastano 72% Algodón 27% Poliester 1% Elastano	-2,0	-8,0	-4,0	-9,0	30
Grace Dark	9,5	3x1	1,50	Especial	72% Algodão 27% Poliéster 1% Elastano 72% Algodón 27% Poliester 1% Elastano	-2,0	-7,0	-4,0	-8,0	34
Grace Sky	9,5	3x1	1,50	Baby Blue	72% Algodão 27% Poliéster 1% Elastano 72% Algodón 27% Poliester 1% Elastano	-2,0	-8,0	-4,0	-9,0	30
Kratos Sky	9,0	3x1	3x1	Baby Blue	100% Algodão 100% Algodón	-2,0	-1,0	-4,0	-2,0	
Matrix Baby Blue	9,5	3X1	1,60	Baby Blue	98% Algodão 2% Elastano 98% Algodón 2% Elastano	-2,0	-13,0	-4,0	-15,0	36
Santorini	8,0	2x1	1,48	Baby Blue	83% Algodão 15% Poliéster 2% Elastano 83% Algodón 15% Poliester 2% Elastano	-2,0	-4,0	-4,0	-6,0	37
Tulum Sky	11,0	3x1	1,72	Baby Blue	100% Algodão 100% Algodón	-2,0	-1,0	-4,0	-2,0	-
Presence Baby Blue	8,5	3x1	1,58	Baby Blue	98% Algodão 2% Elastano 98% Algodón 2% Elastano	-2,0	-15,0	-4,0	-17,0	43
Presence Baby Royal	8,5	3x1	1,58	Royal	99% Algodão 1% Elastano 99% Algodón 1% Elastano	-2,0	-13,0	-4,0	-14,0	38
Ventura Shade	8,5	Cetim	1,50	Especial	81% Algodão 18% Poliéster 1% Elastano 81% Algodón 18% Poliester 1% Elastano	-2,0	-13,0	-4,0	-14,0	44
Ventura Baby Blue	8,5	Cetim	1,50	Baby Blue	81% Algodão 18% Poliéster 1% Elastano 81% Algodón 18% Poliester 1% Elastano	-2,0	-13,0	-4,0	-14,0	43

DESCRIÇÃO DAS LAVAGENS • DESCRIPCIÓN DE LAVADO

AMACIADO • SUAVIZADO

1° Desengomagem com Alfamilase 1° Desencolado con Alfamilasa Tempo: 20 min. /Tiempo: 20 min. Temperatura: 60 °C Temperatura: 60 °C	2° Enxágue duplo a frio / 2° Enjuague doble en frio
	3° Amaciado a frio por 15 min. / 3° Suavizado en frio por 15 min
	4° Secagem a 70 °C tambor rotativo 4° Secado a 70 °C tambor rotativo

STONE • STONEWASH

1° Desengomagem com Alfamilase 1° Desencolado con Alfamilasa Tempo: 20 min. / Tiempo: 20 min. Temperatura: 60 °C Temperatura: 60 °C	3° Stone com Enzima Neutra / 3° Stone con Enzima Neutra Tempo: 60 min. / Tiempo: 60 min. Temperatura: 60 °C / Temperatura: 60 °C
	4° Enxágue duplo a frio / 4° Enjuague doble en frio
	5° Amaciado a frio por 15 min. 5°Suavizado en frio por 15 min.
2° Enxágue duplo a frio 2° Enjuague doble en frio	6° Secagem a 70 °C em tambor rotativo

Obs. As larguras e os pesos poderão sofrer pequenas alterações nos seus padrões devido as necessidades técnicas. Os valores de largura e peso, quando corrigidos, serão informados na tabela de vendas.
Consulte seu representante.

Obs. Os valores de encolhimento indicados nesta tabela devem ser usados somente como dados orientativos para a pilotagem. No desenvolvimento de novas modelagens e lavagens, recomendamos que se façam testes com peças-piloto para determinar os encolhimentos a serem usados na produção. Quando não houver o sinal negativo expresso na tabela, estaremos indicando que o tecido irá crescer após lavagens.

Obs. Los anchos y los pesos pueden sufrir pequeñas variaciones en sus parámetros debido a necesidades técnicas. Los valores de ancho y peso, cuando sean corregidos, serán informados en los listados de ventas. Consulte a su representante.

Obs. Los valores de encogimiento indicados en los listados deben ser usados solamente como datos orientativos para pruebas piloto. En los desarrollos de los nuevos modelajes y lavados, se recomendamos que se hagan ensayos de prueba con prendas piloto para determinar los encogimientos que serán usados en la producción. Cuando no tenga un singo negativo expreso en la tabla, estaremos indicando que el tejido va a crecer luego de ser lavado.

Leves
Livianos



Vestido · Vestido
Livius

Rígidos e Elastizados Rígidos y Elastizados

LIVIUS 4,5 oz



Construção | Construcción: 2X1
Largura | Ancho: 1,49 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
100% CO

LEVITA 5,5 oz



Construção | Construcción: 2X1
Largura | Ancho: 1,60 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
100% CO

FRESH 6 oz



Construção | Construcción: 2X1
Largura | Ancho: 1,61 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
89% CO 11% PES

ALOI 7 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,64 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
80% CO 20% PES

LIU
4,5 oz



Construção | Construcción: 2X1
Largura | Ancho: 1,51 m
Cor | Color: Especial
Composição | Composición:
85% CO 15% PES

LYRA
5 oz




Construção | Construcción: 2X1
Largura | Ancho: 1,36 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
84% CO 14% PES 2% PUE
Stretch | Lavado: 43%

LYON
6 oz



Construção | Construcción: 2X1
Largura | Ancho: 1,51 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
88% CO 11% PES 1% PUE
Stretch | Lavado: 30%

CHARM
7 oz



Construção: | Construcción: 3X1
Largura: | Ancho: 1,53 m
Cor | Color: Blue
Composição: | Composición:
80% CO 19% PES 1% PUE
Stretch | Lavado: 25%

Artigos leves possuem ótimo caimento e são ideais para a confecção de peças amplas e fluidas e de camisaria para os segmentos feminino, masculino e infantil.

Artículos leves poseen óptimo decaimiento y son ideales para la confección de piezas amplias y fluidas y de camisería para los segmentos femenino, masculino e infantil.

TABELA DE TECIDOS LEVES

TABLA DE TEJIDOS LIVIANOS

TECIDO TEJIDO	GRAMATURA PESO (Oz/Jd²)	CONSTRUÇÃO CONSTRUCCIÓN	LARGURA ANCHO (m)	GRUPO DE COR GRUPO DE COLOR	COMPOSIÇÃO COMPOSICIÓN	ENCOLHIMENTO / ENCOGIMIENTO % LAVAGEM INDUSTRIAL VARIAÇÃO LAVADO INDUSTRIAL VARIACIÓN +- 3%				STRETCH STRETCH LAVAGEM STONE LAVADO CON PIEDRA
						AMACIADO SUAVIZADO		STONE / STONEWASH		MÉDIA MEDIA (%)
						URDUME URDIMBRE	TRAMA TRAMA	URDUME URDIMBRE	TRAMA TRAMA	VARIAÇÃO VARIACIÓN +- 5%
Aloi	7,0	3x1	1,64	Blue	80% Algodão 20% Poliéster 80% Algodón 20% Poliester	-2,0	-1,0	-4,0	-2,0	-
Charm	7,0	3x1	1,53	Blue	80% Algodão 19% Poliéster 1% Elastano 80% Algodón 19% Poliester 1% Elastano	-2,0	-4,0	-4,0	-5,0	25
Fresh	6,0	2x1	1,61	Blue	89% Algodão 11% Poliéster 89% Algodón 11% Poliester	-2,0	-1,0	-4,0	-2,0	-
Levita	5,5	2x1	1,60	Blue	100% Algodão 100% Algodón	-2,0	0,0	-4,0	2,0	-
Liu	4,5	2x1	1,51	Especial	85% Algodão 15% Poliéster 85% Algodón 15% Poliester	-2,0	-1,0	-4,0	-2,0	-
Livius	4,5	2x1	1,49	Blue	85% Algodão 15% Poliéster 85% Algodón 15% Poliester	-2,0	-1,0	-4,0	-2,0	-
Lyon	6,0	2x1	1,51	Blue	88% Algodão 11% Poliéster 1% Elastano 88% Algodón 11% Poliester 1% Elastano	-2,0	-4,0	-4,0	-5,0	30
Lyra	5,0	2x1	1,36	Blue	84% Algodão 14% Poliéster 2% Elastano 84% Algodón 14% Poliester 2% Elastano	-2,0	-7,0	-4,0	-9,0	43

DESCRIÇÃO DAS LAVAGENS • DESCRIPCIÓN DE LAVADO

AMACIADO • SUAVIZADO

1° Desengomagem com Alfamilase 1° Desencolado con Alfamilasa Tempo: 20 min. / Tiempo: 20 min. Temperatura: 60 °C Temperatura: 60 °C	2° Enxágue duplo a frio / 2° Enjuague doble en frio
	3° Amaciado a frio por 15 min. / 3° Suavizado en frio por 15 min
	4° Secagem a 70 °C tambor rotativo 4° Secado a 70 °C tambor rotativo

STONE • STONEWASH

1° Desengomagem com Alfamilase 1° Desencolado con Alfamilasa Tempo: 20 min. / Tiempo: 20 min. Temperatura: 60 °C Temperatura: 60 °C	3° Stone com Enzima Neutra / 3° Stone con Enzima Neutra Tempo: 60 min. / Tiempo: 60 min. Temperatura: 60 °C / Temperatura: 60 °C
	4° Enxágue duplo a frio / 4° Enjuague doble en frio
	5° Amaciado a frio por 15 min. 5°Suavizado en frio por 15 min.
2° Enxágue duplo a frio 2° Enjuague doble en frio	6° Secagem a 70 °C em tambor rotativo

Obs. As larguras e os pesos poderão sofrer pequenas alterações nos seus padrões devido as necessidades técnicas. Os valores de largura e peso, quando corrigidos, serão informados na tabela de vendas.
Consulte seu representante.

Obs. Os valores de encolhimento indicados nesta tabela devem ser usados somente como dados orientativos para a pilotagem. No desenvolvimento de novas modelagens e lavagens, recomendamos que se façam testes com peças-piloto para determinar os encolhimentos a serem usados na produção. Quando não houver o sinal negativo expresso na tabela, estaremos indicando que o tecido irá crescer após lavagens.

Obs. Los anchos y los pesos pueden sufrir pequeñas variaciones en sus parámetros debido a necesidades técnicas. Los valores de ancho y peso, cuando sean corregidos, serán informados en los listados de ventas. Consulte a su representante.

Obs. Los valores de encogimiento indicados en los listados deben ser usados solamente como datos orientativos para pruebas piloto. En los desarrollos de los nuevos modelajes y lavados, se recomendamos que se hagan ensayos de prueba con prendas piloto para determinar los encogimientos que serán usados en la producción. Cuando no tenga un singo negativo expreso en la tabla, estaremos indicando que el tejido va a crecer luego de ser lavado.

Rígidos

Rígidos



Vestido · Vestido

Kraft

Rígidos Médios Rígidos Medios

TAIRON 8 oz



Construção | Construcción: 2X1
Largura | Ancho: 1,72 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
100% CO

TROIA 9 oz



Construção | Construcción: 2X1
Largura | Ancho: 1,72 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
100% CO

KRATOS BLUE 9,2 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,70 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
100% CO

KRIPTO 9,5 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,69 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
100% CO

TYSON
10 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,72 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
100% CO

KENDAL
10 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,70 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
100% CO

CARRARA
10,5 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,69 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
100% CO

KRUG
10 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,71 m
Cor | Color: Black Blue
Composição | Composición:
100% CO

VULK
10 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,70 m
Cor | Color: Especial
Composição | Composición:
100% CO

KRIPTO ROYAL
9,5 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,67 m
Cor | Color: Royal
Composição | Composición:
100% CO

VULKANO
12 oz

NEW



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,71 m
Cor | Color: Especial
Composição | Composición:
100% CO

Rígidos Pesados

Rígidos Pesados

THOR 11 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,72 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
100% CO

NEW LAGUNA 11 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,71 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
100% CO

POLARIS 11 oz




Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,70 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
100% CO

TORO 11,5 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,73 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
100% CO

DUSK
12 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,70 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
100% CO

ALUMINI
12 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,72 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
100% CO

KRAFT
11 oz



Construção | Construcción: 4X1
Largura | Ancho: 1,68 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
100% CO

THOR BROKEN TWILL
11 oz



Construção | Construcción: Broken
Largura | Ancho: 1,70 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
100% CO

POLARIS BLACK

11 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,70 m
Cor | Color: Black
Composição | Composición:
100% CO

Em sua grande maioria são tecidos 100% algodão. Nesta categoria, os artigos não possuem o elastano em sua composição, consequentemente não têm stretch.

Sua gramatura varia de leve a pesada.

Na lavanderia, os artigos médios e pesados vão desde o simples amaciado até beneficiamentos mais agressivos, como detonados.

En su gran mayoría son tejidos 100% algodón. En esta categoría, los artículos no poseen el elastano en su composición y en consecuencia no tienen stretch.

Su gramaje varía de leve a pesada.

En la lavandería, los artículos medios y pesados van desde el simple lavado ablandado hasta beneficiamientos más agresivos, como detonados.

TABELA DE TECIDOS RIGÍDOS MÉDIOS E PESADOS

TABLA DE TEJIDOS RÍGIDOS MEDIOS Y PESADOS

TECIDO TEJIDO	GRAMATURA PESO (Oz/Jd2)	CONSTRUÇÃO CONSTRUCCIóN	LARGURA ANCHO (m)	GRUPO DE COR GRUPO DE COLOR	COMPOSIÇÃO COMPOSICIó N	ENCOLHIMENTO / ENCOGIMIENTO % LAVAGEM INDUSTRIAL VARIAÇÃO LAVADO INDUSTRIAL VARIACIóN +- 3%			
						AMACIADO / SUAVIZADO		STONE / STONEWASH	
						URDUME URDIMBRE	TRAMA TRAMA	URDUME URDIMBRE	TRAMA TRAMA
Alumini	12,0	3x1	1,72	Blue	100% Algodão 100% Algodón	-2,0	-1,0	-4,0	-2,0
Carrara	10,5	3x1	1,69	Blue	100% Algodão 100% Algodón	-2,0	-1,0	-4,0	-2,0
Dusk	12,0	3x1	1,70	Blue	100% Algodão 100% Algodón	-2,0	-1,0	-4,0	-2,0
Kendal	10,0	3x1	1,70	Blue	100% Algodão 100% Algodón	-2,0	-1,0	-4,0	-2,0
Kraft	11,0	4x1	1,68	Blue	100% Algodão 100% Algodón	-2,0	-1,0	-4,0	-2,0
Kratos Blue	9,2	3x1	1,70	Blue	100% Algodão 100% Algodón	-2,0	-1,0	-4,0	-2,0
Kripto	9,5	3x1	1,69	Blue	100% Algodão 100% Algodón	-2,0	-1,0	-4,0	-2,0
Krug	10,0	3x1	1,71	Black Blue	100% Algodão 100% Algodón	-2,0	-1,0	-4,0	-2,0
Mandacaru	9,0	3x1	1,68	Blue	100% Algodão 100% Algodón	-2,0	-1,0	-4,0	-2,0
New Laguna	11,0	3x1	1,71	Blue	100% Algodão 100% Algodón	-2,0	-1,0	-4,0	-2,0
Polaris	11,0	3x1	1,70	Blue	100% Algodão 100% Algodón	-2,0	-1,0	-4,0	-2,0
Polaris Black	11,0	3x1	1,70	Black	100% Algodão 100% Algodón	-2,0	-1,0	-4,0	-2,0
Tairon	8,0	2x1	1,72	Blue	100% Algodão 100% Algodón	-2,0	-1,0	-4,0	-2,0
Thor	11,0	3x1	1,72	Blue	100% Algodão 100% Algodón	-2,0	-1,0	-4,0	-2,0
Toro	11,5	3x1	1,73	Blue	100% Algodão 100% Algodón	-2,0	-1,0	-4,0	-2,0
Troia	9,0	2x1	1,72	Blue	100% Algodão 100% Algodón	-2,0	-1,0	-4,0	-2,0
Tyson	10,0	3x1	1,72	Blue	100% Algodão 100% Algodón	-2,0	-1,0	-4,0	-2,0
Vulk	10,0	3x1	1,70	Especial	100% Algodão 100% Algodón	-2,0	-1,0	-4,0	-2,0
Thor Broken Twill	11,0	BROKEN	1,70	Blue	100% Algodão 100% Algodón	-2,0	-1,0	-4,0	-2,0
Vulkano	12,0	3x1	1,71	Especial	100% Algodão 100% Algodón	-2,0	-1,0	-4,0	-2,0
Kripto Royal	9,5	3x1	1,67	Royal	100% Algodão 100% Algodón	-2,0	0	-4,0	2,0

DESCRIÇÃO DAS LAVAGENS • DESCRIPCIÓN DE LAVADO

AMACIADO • SUAVIZADO

1° Desengomagem com Alfamilase 1° Desencolado con Alfamilasa Tempo: 20 min. /Tiempo: 20 min. Temperatura: 60 °C Temperatura: 60 °C	2° Enxágue duplo a frio / 2° Enjuague doble en frio
	3° Amaciado a frio por 15 min. / 3° Suavizado en frio por 15 min
	4° Secagem a 70 °C tambor rotativo 4° Secado a 70 °C tambor rotativo

STONE • STONEWASH

1° Desengomagem com Alfamilase 1° Desencolado con Alfamilasa Tempo: 20 min. / Tiempo: 20 min. Temperatura: 60 °C Temperatura: 60 °C	3° Stone com Enzima Neutra / 3° Stone con Enzima Neutra Tempo: 60 min. / Tiempo: 60 min. Temperatura: 60 °C / Temperatura: 60 °C
	4° Enxágue duplo a frio / 4° Enjuague doble en frio
	5° Amaciado a frio por 15 min. 5°Suavizado en frio por 15 min.
2° Enxágue duplo a frio 2° Enjuague doble en frio	6° Secagem a 70 °C em tambor rotativo

Obs. As larguras e os pesos poderão sofrer pequenas alterações nos seus padrões devido as necessidades técnicas. Os valores de largura e peso, quando corrigidos, serão informados na tabela de vendas.
Consulte seu representante.

Obs. Os valores de encolhimento indicados nesta tabela devem ser usados somente como dados orientativos para a pilotagem. No desenvolvimento de novas modelagens e lavagens, recomendamos que se façam testes com peças-piloto para determinar os encolhimentos a serem usados na produção. Quando não houver o sinal negativo expresso na tabela, estaremos indicando que o tecido irá crescer após lavagens.

Obs. Los anchos y los pesos pueden sufrir pequeñas variaciones en sus parámetros debido a necesidades técnicas. Los valores de ancho y peso, cuando sean corregidos, serán informados en los listados de ventas. Consulte a su representante.

Obs. Los valores de encogimiento indicados en los listados deben ser usados solamente como datos orientativos para pruebas piloto. En los desarrollos de los nuevos modelajes y lavados, se recomendamos que se hagan ensayos de prueba con prendas piloto para determinar los encogimientos que serán usados en la producción. Cuando no tenga un singo negativo expreso en la tabla, estaremos indicando que el tejido va a crecer luego de ser lavado.

Elastizados Stretch

Elastizados Stretch

São tecidos em que o fio de elastano é adicionado à composição do denim conferindo stretch e proporcionando maior elasticidade e conforto absoluto às criações.

Son tejidos en los que el hilo de elastano es adicionado a la composición del denim confiriendo stretch y proporcionando mayor elasticidad y confort absoluto a las creaciones.



Colete · Chaleco
Kendal
Blusa · Blusa
Liu
Calça · Pantalón
Best

Camisa · Camisa
Livius
Calça · Pantalón
Krosby

LAOS
8 oz



Construção | Construcción: 2X1
Largura | Ancho: 1,54 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
85% CO 13% PES 2% PUE
Stretch | Lavado: 30%

POLLUX
8 oz



Construção | Construcción: 2X1
Largura | Ancho: 1,49 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
83% CO 15% PES 2% PUE
Stretch | Lavado: 35%

EVIDENCE
8,3 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,62 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
99% CO 1% PUE
Stretch | Lavado: 34%

TRIUNFO
8,5 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,47 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
82% CO 16% PES 2% PUE
Stretch | Lavado: 39%

TRIUNFO PLUS
8,5 oz

NEW



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,51 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
82% CO 17% PES 1% PUE
Stretch | Lavado: 33%

LORD
8,5 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,54 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
83% CO 16% PES 1% PUE
Stretch | Lavado: 29%

LAREDO
8,5 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,48 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
82,5% CO 15% PES 2,5% PUE
Stretch | Lavado: 39%

LAREDO PLUS
8,2 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,54 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
82% CO 17% PES 1% PUE
Stretch | Lavado: 30%

DOMINANCE
8,2 oz




Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,58 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
82% CO 17% PES 1% PUE
Stretch | Lavado: 27%

BEST
8,5 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,52 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
82% CO 16% PES 2% PUE
Stretch | Lavado: 32%

LOGAN
9 oz




Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,48 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
82,5% CO 15% PES 2,5% PUE
Stretch | Lavado: 40%

DOMMY
9 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,49 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
83% CO 15% PES 2% PUE
Stretch | Lavado: 34%

MATRIX BLUE
9,5 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,60 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
98% CO 2% PUE
Stretch | Lavado: 36%

MOTRIZ
9,5 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,50 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
70% CO 29% PES 1% PUE
Stretch | Lavado: 33%

MOTIVE
10 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,50 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
72% CO 27% PES 1% PUE
Stretch | Lavado: 33%

KROSBY
8,5 oz



Construção | Construcción: 4X1
Largura | Ancho: 1,47 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
81% CO 18% PES 1% PUE
Stretch | Lavado: 39%

LOGAN BROKEN TWILL
9,5 oz



Construção | Construcción: Broken
Largura | Ancho: 1,55 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
73% CO 26% PES 1% PUE
Stretch | Lavado: 34%

NEW

VENTURA PLUS
8 oz



Construção | Construcción: CETIM
Largura | Ancho: 1,55 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
80% CO 18% PES 2% PUE
Stretch | Lavado: 43%

CASTOR
8 oz



Construção | Construcción: 2X1
Largura | Ancho: 1,49 m
Cor | Color: Black Blue
Composição | Composición:
83% CO 15% PES 2% PUE
Stretch | Lavado: 38%

MATRIX BLACK BLUE
9,5 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,60 m
Cor | Color: Black Blue
Composição | Composición:
98% CO 2% PUE
Stretch | Lavado: 36%

SURREAL
9,5 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,50 m
Cor | Color: Black Blue
Composição | Composición:
75% CO 24% PES 1% PUE
Stretch | Lavado: 35%


SHELDON
8,5 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,51 m
Cor | Color: Black Blue
Composição | Composición:
82% CO 16% PES 2% PUE
Stretch | Lavado: 34%


NEW

VENTURA BLACK BLUE
8,5 oz




Construção | Construcción: Cetim
Largura | Ancho: 1,51 m
Cor | Color: Especial
Composição | Composición:
80% CO 18% PES 2% PUE
Stretch | Lavado: 36%

BEST BLACK
8,5 oz




Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,52 m
Cor | Color: Black
Composição | Composición:
83% CO 16% PES 1% PUE
Stretch | Lavado: 32%

MARTIN
9 oz




Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,46 m
Cor | Color: Black
Composição | Composición:
83% CO 15% PES 2% PUE
Stretch | Lavado: 39%

MIDNIGHT
10 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,49 m
Cor | Color: Black
Composição | Composición:
72% CO 27% PES 1% PUE
Stretch | Lavado: 30%

LUCK
8 oz



Construção | Construcción: 2X1
Largura | Ancho: 1,51 m
Cor | Color: Especial
Composição | Composición:
85% CO 13% PES 2% PUE
Stretch | Lavado: 36%

CASTOR DARK
8 oz




Construção | Construcción: 2X1
Largura | Ancho: 1,50 m
Cor | Color: Especial
Composição | Composición:
83% CO 15% PES 2% PUE
Stretch | Lavado: 34%

AQUA
8 oz



Construção | Construcción: 2X1
Largura | Ancho: 1,50 m
Cor | Color: Especial
Composição | Composición:
83% CO 15% PES 2% PUE
Stretch | Lavado: 34%

NERO
8 oz




Construção | Construcción: 2X1
Largura | Ancho: 1,47 m
Cor | Color: Especial
Composição | Composición:
83% CO 15% PES 2% PUE
Stretch | Lavado: 37%

LUCY PLUS
8 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,55 m
Cor | Color: Especial
Composição | Composición:
82% CO 17% PES 1% PUE
Stretch | Lavado: 29%


LAKE
8,5 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,49 m
Cor | Color: Especial
Composição | Composición:
83% CO 15% PES 2% PUE
Stretch | Lavado: 39%


PRESENCE ROYAL 8,5 oz

NEW



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,58 m
Cor | Color: Royal
Composição | Composición:
99% CO 1% PUE
Stretch | Lavado: 35%

OBSCURE 9 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,46 m
Cor | Color: Especial
Composição | Composición:
82,5% CO 15% PES 2,5% PUE
Stretch | Lavado: 39%

MATRIX ULTRA BLACK 9,5 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,55 m
Cor | Color: Especial
Composição | Composición:
98% CO 2% PUE
Stretch | Lavado: 44%

TABELA DE TECIDOS ELASTIZADOS STRETCH
TABLA DE TEJIDOS STRETCH

TECIDO TEJIDO	GRAMATURA PESO (Oz/Jd²)	CONSTRUÇÃO CONSTRUCCIóN	LARGURA ANCHO (m)	GRUPO DE COR GRUPO DE COLOR	COMPOSIÇÃO COMPOSICIó N	ENCOLHIMENTO / ENCOGIMIENTO % — LAVAGEM INDUSTRIAL VARIAÇÃO LAVADO INDUSTRIAL VARIACIóN +- 3%				STRETCH STRETCH LAVAGEM STONE LAVADO CON PIEDRA
						AMACIADO SUAVIZADO		STONE / STONEWASH		MÉDIA MEDIA (%)
						URDUME URDIMBRE	TRAMA TRAMA	URDUME URDIMBRE	TRAMA TRAMA	VARIAÇÃO VARIACIóN +- 5%
Aqua	8,0	2x1	1,50	Especial	83% Algodão 15% Poliéster 2% Elastano 83% Algodón 15% Poliester 2% Elastano	-2,0	-5,0	-4,0	-7,0	34
Best	8,5	3x1	1,52	Blue	82% Algodão 16% Poliéster 2% Elastano 82% Algodón 16% Poliester 2% Elastano	-2,0	-6,0	-4,0	-8,0	32
Best Black	8,5	3x1	1,52	Black	83% Algodão 16% Poliéster 1% Elastano 83% Algodón 16% Poliester 1% Elastano	-2,0	-6,0	-4,0	-7,0	32
Castor	8,0	2x1	1,49	Black Blue	83% Algodão 15% Poliéster 2% Elastano 83% Algodón 15% Poliester 2% Elastano	-2,0	-4,0	-4,0	-6,0	38
Castor Dark	8,0	2x1	1,50	Especial	83% Algodão 15% Poliéster 2% Elastano 83% Algodón 15% Poliester 2% Elastano	-2,0	-4,0	-4,0	-6,0	34
Dominance	8,2	3x1	1,58	Blue	82% Algodão 17% Poliéster 1% Elastano 82% Algodón 17% Poliester 1% Elastano	-2,0	-6,0	-4,0	-7,0	27
Dommy	9,0	3x1	1,49	Blue	83% Algodão 15% Poliéster 2% Elastano 83% Algodón 15% Poliester 2% Elastano	-2,0	-8,0	-4,0	-10,0	34
Evidence	8,3	3x1	1,62	Blue	99% Algodão 1% Elastano 99% Algodón 1% Elastano	-2,0	-14,0	-4,0	-15,0	34
Krosby	8,5	4x1	1,47	Blue	81% Algodão 18% Poliéster 1% Elastano 81% Algodón 18% Poliester 1% Elastano	-2,0	-6,0	-4,0	-7,0	39
Lake	8,5	3x1	1,49	Especial	83% Algodão 15% Poliéster 2% Elastano 83% Algodón 15% Poliester 2% Elastano	-2,0	-9,0	-4,0	-11,0	39
Laos	8,0	2x1	1,54	Blue	85% Algodão 13% Poliéster 2% Elastano 85% Algodón 13% Poliester 2% Elastano	-2,0	-4,0	-4,0	-6,0	30
Laredo	8,5	3x1	1,48	Blue	82,5% Algodão 15% Poliéster 2,5% Elastano 82,5% Algodón 15% Poliester 2,5% Elastano	-2,0	-8,5	-4,0	-11,0	39
Laredo Plus	8,2	3x1	1,54	Blue	82% Algodão 17% Poliéster 1% Elastano 82% Algodón 17% Poliester 1% Elastano	-2,0	-6,0	-4,0	-7,0	30
Logan	9,0	3x1	1,48	Blue	82,5% Algodão 15% Poliéster 2,5% Elastano 82,5% Algodón 15% Poliester 2,5% Elastano	-2,0	-7,5	-4,0	-10,0	40
Logan Broken Twill	9,5	BROKEN	1,55	Blue	73% Algodão 26% Poliéster 1% Elastano 73% Algodón 26% Poliester 1% Elastano	-2,0	-9,0	-4,0	-10,0	34
Lord	8,5	3x1	1,54	Blue	83% Algodão 16% Poliéster 1% Elastano 83% Algodón 16% Poliester 1% Elastano	-2,0	-5,0	-4,0	-6,0	29
Luck	8,0	2x1	1,51	Especial	85% Algodão 13% Poliéster 2% Elastano 85% Algodón 13% Poliester 2% Elastano	-2,0	-6,0	-4,0	-8,0	36
Lucy Plus	8,0	3x1	1,55	Especial	82% Algodão 17% Poliéster 1% Elastano 82% Algodón 17% Poliester 1% Elastano	-2,0	-6,0	-4,0	-7,0	29
Martin	9,0	3x1	1,46	Black	83% Algodão 15% Poliéster 2% Elastano 83% Algodón 15% Poliester 2% Elastano	-2,0	-7,0	-4,0	-9,0	39
Matrix Black Blue	9,5	3x1	1,60	Black Blue	98% Algodão 2% Elastano 98% Algodón 2% Elastano	-2,0	-13,0	-4,0	-15,0	36
Matrix Blue	9,5	3x1	1,60	Blue	98% Algodão 2% Elastano 98% Algodón 2% Elastano	-2,0	-13,0	-4,0	-15,0	36
Matrix Ultra Black	9,5	3x1	1,55	Especial	98% Algodão 2% Elastano 98% Algodón 2% Elastano	-2,0	-12,0	-4,0	-14,0	44
Midnight	10,0	3x1	1,49	Black	72% Algodão 27% Poliéster 1% Elastano 72% Algodón 27% Poliester 1% Elastano	-2,0	-6,0	-4,0	-7,0	30
Motive	10,0	3x1	1,50	Blue	72% Algodão 27% Poliéster 1% Elastano 72% Algodón 27% Poliester 1% Elastano	-2,0	-7,0	-4,0	-8,0	33
Motriz	9,5	3x1	1,50	Blue	70% Algodão 29% Poliéster 1% Elastano 70% Algodón 29% Poliester 1% Elastano	-2,0	-7,0	-4,0	-8,0	33
Nero	8,0	2x1	1,47	Especial	83% Algodão 15% Poliéster 2% Elastano 83% Algodón 15% Poliester 2% Elastano	-2,0	-4,0	-4,0	-6,0	37
Obscure	9,0	3x1	1,46	Especial	82,5% Algodão 15% Poliester 2,5% Elastano 82,5% Algodón 15% Poliester 2,5% Elastano	-2,0	-6,5	-4,0	-9,0	39
Pollux	8,0	2x1	1,49	Blue	83% Algodão 15% Poliéster 2% Elastano 83% Algodón 15% Poliester 2% Elastano	-2,0	-4,0	-4,0	-6,0	35
Presence Royal	8,5	3x1	1,58	Royal	99% Algodão 1% Elastano 99% Algodón 1% Elastano	-2,0	-12,0	-4,0	-13,0	35
Sheldon	8,5	3x1	1,51	Black Blue	82% Algodão 16% Poliéster 2% Elastano 82% Algodón 16% Poliester 2% Elastano	-2,0	-6,0	-4,0	-8,0	34
Surreal	9,5	3x1	1,50	Black Blue	75% Algodão 24% Poliéster 1% Elastano 75% Algodón 24% Poliester 1% Elastano	-2,0	-7,0	-4,0	-8,0	35
Triunfo	8,5	3x1	1,47	Blue	82% Algodão 16% Poliéster 2% Elastano 82% Algodón 16% Poliester 2% Elastano	-2,0	-7,0	-4,0	-9,0	39
Triunfo Plus	8,5	3x1	1,55	Blue	82% Algodão 17% Poliéster 1% Elastano 82% Algodón 17% Poliester 1% Elastano	-2,0	-7,0	-4,0	-8,0	33
Ventura Black Blue	8,5	CETIM	1,51	Especial	80% Algodão 18% Poliéster 1% Elastano 80% Algodón 18% Poliester 1% Elastano	-2,0	-8,0	-4,0	-10,0	36
Ventura Plus	8,0	CETIM	1,55	Blue	80% Algodão 18% Poliéster 2% Elastano 80% Algodón 18% Poliester 2% Elastano	-2,0	-15,0	-4,0	-17,0	43

DESCRIÇÃO DAS LAVAGENS • DESCRIPCIÓN DE LAVADO

AMACIADO • SUAVIZADO

1° Desengomagem com Alfamilase 1° Desencolado con Alfamilasa Tempo: 20 min. /Tiempo: 20 min. Temperatura: 60 °C Temperatura: 60 °C	2° Enxágue duplo a frio / 2° Enjuague doble en frio
	3° Amaciado a frio por 15 min. / 3° Suavizado en frio por 15 min
	4° Secagem a 70 °C tambor rotativo 4° Secado a 70 °C tambor rotativo

STONE • STONEWASH

1° Desengomagem com Alfamilase 1° Desencolado con Alfamilasa Tempo: 20 min. / Tiempo: 20 min. Temperatura: 60 °C Temperatura: 60 °C	3° Stone com Enzima Neutra / 3° Stone con Enzima Neutra Tempo: 60 min. / Tiempo: 60 min. Temperatura: 60 °C / Temperatura: 60 °C
	4° Enxágue duplo a frio / 4° Enjuague doble en frio
	5° Amaciado a frio por 15 min. 5°Suavizado en frio por 15 min.
2° Enxágue duplo a frio 2° Enjuague doble en frio	6° Secagem a 70 °C em tambor rotativo

Obs. As larguras e os pesos poderão sofrer pequenas alterações nos seus padrões devido as necessidades técnicas. Os valores de largura e peso, quando corrigidos, serão informados na tabela de vendas.
Consulte seu representante.

Obs. Os valores de encolhimento indicados nesta tabela devem ser usados somente como dados orientativos para a pilotagem. No desenvolvimento de novas modelagens e lavagens, recomendamos que se façam testes com peças-piloto para determinar os encolhimentos a serem usados na produção. Quando não houver o sinal negativo expresso na tabela, estaremos indicando que o tecido irá crescer após lavagens.

Obs. Los anchos y los pesos pueden sufrir pequeñas variaciones en sus parámetros debido a necesidades técnicas. Los valores de ancho y peso, cuando sean corregidos, serán informados en los listados de ventas. Consulte a su representante.

Obs. Los valores de encogimiento indicados en los listados deben ser usados solamente como datos orientativos para pruebas piloto. En los desarrollos de los nuevos modelajes y lavados, se recomendamos que se hagan ensayos de prueba con prendas piloto para determinar los encogimientos que serán usados en la producción. Cuando no tenga un singo negativo expreso en la tabla, estaremos indicando que el tejido va a crecer luego de ser lavado.

Elastizados Super Stretch

Elastizados Super Stretch



Vestido · Vestido

Potenza

VENTURA 8,5 oz



Construção | Construcción: CETIM
Largura | Ancho: 1,50 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
80% CO 18% PES 2% PUE
Stretch | Lavado: 47%

PRESENCE 8,5 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,58 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
98% CO 2% PUE
Stretch | Lavado: 45%

TEXAS POWER 9 oz




Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,40 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
81,5% CO 15% PES 3,5% PUE
Stretch | Lavado: 52%

POTENZA 9 oz




Construção | Construcción: CETIM
Largura | Ancho: 1,41 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
79% CO 18% PES 3% PUE
Stretch | Lavado: 52%

LUCY 8 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,48 m
Cor | Color: Blue
Composição | Composición:
82% CO 15% PES 3% PUE
Stretch | Lavado: 44%


MORGAN 9 oz



Construção | Construcción: 3X1
Largura | Ancho: 1,36 m
Cor | Color: Especial
Composição | Composición:
81,5% CO 15% PES 3,5% PUE
Stretch | Lavado: 55%

VENTURA ULTRA BLACK 9 oz

NEW



Construção | Construcción: Cetim
Largura | Ancho: 1,48 m
Cor | Color: Especial
Composição | Composición:
81% CO 18% PES 1% PUE
Stretch | Lavado: 44%

Tecidos que compõem esta categoria possuem alta capacidade de stretch e são macios ao toque, proporcionando a união perfeita entre conforto e flexibilidade.

Tejidos que componen esta categoría poseen alta capacidad de stretch y son blandos al toque, proporcionando la unión perfecta entre confort y flexibilidad.



TABELA DE TECIDOS ELASTIZADOS SUPER STRETCH

TABLA DE TEJIDOS ELASTIZADOS SUPER STRETCH

						ENCOLHIMENTO / ENCOGIMIENTO %				STRETCH STRETCH
						LAVAGEM INDUSTRIAL VARIAÇÃO LAVADO INDUSTRIAL VARIACIóN +- 3%				LAVAGEM STONE LAVADO CON PIEDRA
TECIDO TEJIDO	GRAMATURA PESO (Oz/Jd²)	CONSTRUÇÃO CONSTRUCCIóN	LARGURA ANCHO (m)	GRUPO DE COR GRUPO DE COLOR	COMPOSIÇÃO COMPOSICIó N	AMACIADO SUAVIZADO		STONE STONEWASH		MÉDIA MEDIA (%)
						URDUME URDIMBRE	TRAMA TRAMA	URDUME URDIMBRE	TRAMA TRAMA	VARIAÇÃO VARIACIóN +- 5%
Lucy	8,0	3x1	1,48	Especial	82% Algodão 15% Poliéster 3% Elastano 82% Algodón 15% Poliester 3% Elastano	-2,0	-9,0	-4,0	-12,0	44
Morgan	9,0	3x1	1,36	Especial	81,5% Algodão 15% Poliéster 3,5% Elastano 81,5% Algodón 15% Poliester 3,5% Elastano	-2,0	-7,5	-4,0	-11,0	55
Potenza	9,0	CETIM	1,41	Blue	79% Algodão 18% Poliéster 3% Elastano 79% Algodón 18% Poliester 3% Elastano	-2,0	-11,0	-4,0	-14,0	52
Presence	8,5	3x1	1,58	Blue	98% Algodão 2% Elastano 98% Algodón 2% Elastano	-2,0	-15,0	-4,0	-17,0	45
Texas Power	9,0	3x1	1,40	Blue	81,5% Algodão 15% Poliéster 3,5% Elastano 81,5% Algodón 15% Poliester 3,5% Elastano	-2,0	-9,5	-4,0	-13,0	52
Ventura	8,5	CETIM	1,50	Blue	80% Algodão 18% Poliéster 2% Elastano 80% Algodón 18% Poliester 2% Elastano	-2,0	-14,0	-4,0	-16,0	47
Ventura Ultra Black	9,0	CETIM	1,48	Especial	81% Algodão 18% Poliéster 1% Elastano 81% Algodón 18% Poliester 1% Elastano	-2,0	-15,0	-4,0	-16,0	44

DESCRIÇÃO DAS LAVAGENS • DESCRIPCIÓN DE LAVADO

AMACIADO • SUAVIZADO

1° Desengomagem com Alfamilase 1° Desencolado con Alfamilasa Tempo: 20 min. /Tiempo: 20 min. Temperatura: 60 °C Temperatura: 60 °C	2° Enxágue duplo a frio / 2° Enjuague doble en frio
	3° Amaciado a frio por 15 min. / 3° Suavizado en frio por 15 min
	4° Secagem a 70 °C tambor rotativo 4° Secado a 70 °C tambor rotativo

STONE • STONEWASH

1° Desengomagem com Alfamilase 1° Desencolado con Alfamilasa Tempo: 20 min. / Tiempo: 20 min. Temperatura: 60 °C Temperatura: 60 °C	3° Stone com Enzima Neutra / 3° Stone con Enzima Neutra Tempo: 60 min. / Tiempo: 60 min. Temperatura: 60 °C / Temperatura: 60 °C
	4° Enxágue duplo a frio / 4° Enjuague doble en frio
	5° Amaciado a frio por 15 min. 5°Suavizado en frio por 15 min.
2° Enxágue duplo a frio 2° Enjuague doble en frio	6° Secagem a 70 °C em tambor rotativo

Obs. As larguras e os pesos poderão sofrer pequenas alterações nos seus padrões devido as necessidades técnicas. Os valores de largura e peso, quando corrigidos, serão informados na tabela de vendas.
Consulte seu representante.


Obs. Os valores de encolhimento indicados nesta tabela devem ser usados somente como dados orientativos para a pilotagem. No desenvolvimento de novas modelagens e lavagens, recomendamos que se façam testes com peças-piloto para determinar os encolhimentos a serem usados na produção. Quando não houver o sinal negativo expresso na tabela, estaremos indicando que o tecido irá crescer após lavagens.

Obs. Los anchos y los pesos pueden sufrir pequeñas variaciones en sus parámetros debido a necesidades técnicas. Los valores de ancho y peso, cuando sean corregidos, serán informados en los listados de ventas. Consulte a su representante.


Obs. Los valores de encogimiento indicados en los listados deben ser usados solamente como datos orientativos para pruebas piloto. En los desarrollos de los nuevos modelajes y lavados, se recomendamos que se hagan ensayos de prueba con prendas piloto para determinar los encogimientos que serán usados en la producción. Cuando no tenga un singo negativo expreso en la tabla, estaremos indicando que el tejido va a crecer luego de ser lavado.

Forro de Bolso

Forro de Bolsillo




BARCELONA
2,3 oz




Construção | Construcción: TELA
Cor| Ancho: Branco
Largura | Ancho: 1,58 m
Composição | Composición:
100% PES

JUVENTUS
2,6 oz



Construção | Construcción: TELA
Largura | Ancho: 1,59 m
Cor| Ancho: Listrado
Composição | Composición:
67% PES 33% CO

MANCHESTER
2,6 oz



Construção | Construcción: TELA
Largura | Ancho: 1,59 m
Cor| Ancho: Cru
Composição | Composición:
67% PES 33% CO

Além da produção do tecido denim, a Santana Textiles estendeu sua expertise e incluiu em seu portfólio forro de bolso.

Además de la producción del tejido denim, la Santana Textiles extendió su expertise e incluyó en su portfolio forro de bolsillo.

CUIDADOS • CUIDADOS

Além da seleção do forro de bolso mais adequado a cada lavagem, indicamos abaixo cuidados adicionais para evitar danos ao tecido após lavagem:

- Lavagens com alta concentração de enzimas de estonagem ou biopolimento com tempo excessivo podem causar a perda de resistência dos forros de bolso;
- Após estonagem ou biopolimento, recomendamos que seja feita a inativação da enzima para evitar que a mesma continue agindo e degrade os forros de bolso;
- Excesso de concentração de cloro pode causar perda de resistência, por isso deve-se garantir o correto enxágue e neutralização;
- Em lavagens que utilizam pedras para estonagem, deve-se fechar as entradas dos bolsos com costura para evitar rasgos nos mesmos;
- É importante testar o desempenho dos produtos em cada lavagem com as pilotagens para identificar possíveis problemas e definir ações corretivas;
- Listar todas as condições operacionais que a peça-piloto foi submetida e segui-las durante a produção;
- Consulte o release de cada produto para saber mais da aplicação de cada forro de bolso.

Además de la selección del forro de bolsillo más adecuado para cada lavado, indicamos abajo cuidados adicionales para evitar daños al tejido después de lavado:

- Lavados con alta concentración de enzimas de estonado o biopulido con tiempo excesivo pueden causar pérdida de resistencia en los forros de los bolsillos.
- Después de estonado o del biopulido, recomendamos que se haga la inactivación de la enzima para evitar que la misma continúe actuando y degrade los forros de los bolsillos.
- Exceso de concentración de cloro puede causar perdida de resistencia, por ello se debe garantizar el correcto enjuague y neutralización.
- En lavados que utilizan piedras para estonados, se debe coser las bocas de los bolsillos a fin de cerrar y evitar la rotura en los mismos.
- Es importante verificar el desempeño de los productos en cada lavado con prendas pilotos para identificar posibles problemas y definir acciones correctivas.
- Acompañar y detallar todas las condiciones operacionales a la que la prenda piloto fue sometida durante su proceso de producción.
- Consulte el lanzamiento de cada producto para saber más de la aplicación de cada forro de bolsillo.

TABELA DE FORROS DE BOLSO

TABLA DE FORROS DE BOLSILLOS

TECIDO TEJIDO	GRAMATURA PESO		CONSTRUÇÃO CONSTRUCCIÓN	LARGURA ANCHO (m)	GRUPO DE COR GRUPO DE COLOR	COMPOSIÇÃO COMPOSICIÓN	INDICAÇÃO INDICACIÓN	ENCOLHIMENTO / ENCOGIMIENTO %			
								LAVAGEM INDUSTRIAL VARIAÇÃO LAVADO INDUSTRIAL VARIACIÓN +- 3%			
	(Oz/Jd²)	(g/m²)					TEMPO MAX STONE TIEMPO MÁXIMO STONE	AMACIADO SUAVIZADO		STONE STONEWASH	
								URDUME URDIMBRE	TRAMA TRAMA	URDUME URDIMBRE	TRAMA TRAMA
Barcelona	2,3	76	TELA	1,58	Branco	100% Poliéster 100% Poliester	Stone 90	0	0	-4	-3
Juventus	2,6	86	TELA	1,59	Listrado	67% Poliéster 33% Algodão 67% Poliester 33% Algodon	Stone 30	0	0	-4	-2
Manchester	2,6	87	TELA	1,59	Cru	67% Poliéster 33% Algodão 67% Poliester 33% Algodon	Stone 45	0	0	-2	-1

DESCRIÇÃO DAS LAVAGENS • DESCRIPCIÓN DE LAVADO

AMACIADO • SUAVIZADO

1° Desengomagem: 1% alfamilase, 1% deslizante, 1% antimigrante 1° Desencolado: 1% alfamilasa, 1% deslizante, 1% anti redepositante Tempo: 20 min. / Tiempo: 20 min. Temperatura: 60 °C / Temperatura: 60 °C PH: 6,5 a 7,5 / PH: 6,5 a 7,5	2° Enxágue duplo a frio / 2° Enjuague doble en frio
	5° Amaciado a frio: 1% amaciante 5° Suavizado en frio: 1% suavizante.
	4° Secagem a 70 °C tambor rotativo 4° Secado a 70 °C tambor rotativo

STONE • STONEWASH

1° Desengomagem: 1% alfamilase, 1% deslizante, 1% antimigrante 1° Desencolado: 1% alfamilasa, 1% deslizante, 1% anti redepositante Tempo: 20 min. • Tiempo: 20 min. Temperatura: 60 °C • Temperatura: 60 °C PH: 6,5 a 7,5 / PH: 6,5 a 7,5	3° Stone com Enzima Neutra: 1% enzima neutra, 1% antimigrante 3° Stone con Enzima Neutra: 1% enzima neutra, 1% anti redepositante Tempo: 60 min. / Tiempo: 60 min. Temperatura: 60 °C / Temperatura: 60 °C PH: 6,5 a 7,5 / PHP: 6,5 a 7,5
	4° Enxágue duplo a frio / 4° Enjuague doble en frio
	5° Amaciado a frio: 1% amaciante 5°Suavizado en frio: 1% suavizante
2° Enxágue duplo a frio 2° Enjuague doble en frio	6° Secagem a 70 °C em tambor rotativo 6° Secado a 70 °C tambor rotativo

Obs. As larguras e os pesos poderão sofrer pequenas alterações nos seus padrões devido as necessidades técnicas. Os valores de largura e peso, quando corrigidos, serão informados na tabela de vendas. Consulte seu representante.

Obs. Os valores de encolhimento indicados nesta tabela devem ser usados somente como dados orientativos para a pilotagem. No desenvolvimento de novas modelagens e lavagens, recomendamos que se façam testes com peças-piloto para determinar os encolhimentos a serem usados na produção. Quando não houver o sinal negativo expresso na tabela, estaremos indicando que o tecido irá crescer após lavagens.

Obs. Los anchos y los pesos pueden sufrir pequeñas variaciones en sus parámetros debido a necesidades técnicas. Los valores de ancho y peso, cuando sean corregidos, serán informados en los listados de ventas. Consulte a su representante.

Obs. Los valores de encogimiento indicados en los listados deben ser usados solamente como datos orientativos para pruebas piloto. En los desarrollos de los nuevos modelajes y lavados, se recomendamos que se hagan ensayos de prueba con prendas piloto para determinar los encogimientos que serán usados en la producción. Cuando no tenga un singo negativo expreso en la tabla, estaremos indicando que el tejido va a crecer luego de ser lavado.



santanatextiles.com santanatextiles 85 4009.4000